



Especificações

Aprovações

AWS/ASMESFA 5.1

E 6013

Classificações

AWS/ASME SFA 5.1

E6013

Composição Química

Elemento	C
Percentagem Nominal	0.06 %

Elemento	Si
Percentagem Nominal	0.22 %

Elemento	Mn
Percentagem Nominal	0.37 %

Deposição

Corrente	75-110 A
Diâmetro	2.5 mm
Tensão	20-30 V

Corrente	85-160 A
Diâmetro	3.25 mm
Tensão	20-30 V

Corrente	110-200 A
Diâmetro	4 mm
Tensão	20-30 V