



JUEGO DE PINTURAS ARTÍSTICAS MATE PARA USO GENERAL TESTORS®

DESCRIPCIÓN Y USOS

Son juegos de pinturas base agua de gran calidad para uso general artístico y decorativo que se pueden aplicar sobre madera, lienzo, yeso, arcilla, metal, tela, cerámica en crudo y mucho más.

PRODUCTOS

Juego de pinturas mate colores primarios

Código del artículo (SKU): 297580

Contenido del juego (2oz.)
Negro, blanco, rojo, verde, azul, amarillo

Juego de pinturas mate decorativas

Código del artículo (SKU): 297582

Contenido del juego (2 oz.)
Coral, vainilla, azul profundo, ciruela oscuro, celeste niebla, café

Juego de pinturas mate pastel

Código del artículo (SKU): 297583

Contenido del juego (2oz.)
Gris azulado, blanco, amarillo, celeste, púrpura, rosa

Juego de pinturas mate tierra

Código del artículo (SKU): 297584

Contenido del juego (2oz.)
Alcauil, verde oliva, marrón, tierra, gris niebla, arena

Juego de pinturas mate vacaciones

Código del artículo (SKU): 297585

Contenido del juego (2oz.)
Celeste, amarillo, fucsia, verde esmeralda, blanco

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Quite todos los contaminantes químicos, sal, aceite, grasa y suciedad. Enjuague con agua dulce y espere a que se seque bien.

APLICACIÓN

Vierta pintura sobre papel o en un vaso de plástico. Moje el pincel en la pintura y quite el excedente pasándolo por los bordes del vaso antes de aplicar la pintura en la superficie. Si debe diluirla, agregue agua en el vaso en pequeñas cantidades y mezcle hasta alcanzar el espesor de pintura deseado.

COBERTURA

Cada envase de 2 oz. cubrirá hasta 6 pies cuadrados.

LIMPIEZA

Limpie el pincel y otras herramientas de aplicación con agua y jabón de inmediato.

PROPIEDADES FÍSICAS

		JUEGO DE PINTURAS ARTÍSTICAS MATE PARA USO GENERAL TESTORS
Resina		Emulsión base agua acrílica
Pigmento		Varía según el color
Sólidos por peso		20-30 %
VOC		<120 g/l
Espesor de película seca recomendado (Dry Film Thickness, DFT) por capa		1 mil
Tiempos de secado a 77°F (25°C) y 50 % de humedad relativa	Al tacto	30 minutos
	Manipulación	1-2 horas
	Capa nueva	3 horas
	Curado completo	24 horas
Vida útil		3 años
Punto de inflamación		>200°F (>93°C)
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.



Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061

www.rustoleumla.com

Formulario: ARJ-
1875 Rev.: 072419